
TECHNISCHE PRODUKTINFO

MONTAGEANLEITUNG



SUPER ROST

24h-Rostverfahren für Cortenstahl

Inhaltsverzeichnis

- a) Eigenschaften
- b) Beispiele
- c) Optionen
- d) Sicherheitshinweise

SUPER ROST

24H-ROSTVERFAHREN FÜR CORTENSTAHL

Cortenstahl wird mit einer metallisch blanken Oberfläche verarbeitet. Die gewünschte Edelrost-Patina bildet sich erst durch natürliche Witterungsverhältnisse. Dieser Vorgang beginnt nach 2 bis 3 Wochen und ist erst nach 1,5 bis 3 Jahren abgeschlossen.

EIGENSCHAFTEN

Oft besteht der Wunsch, dass bereits bei Installation von Gartenobjekten, unabhängig von der Bewitterung, die gewünschte edle Patina ausgebildet ist. Mit den SUPER-ROST PADS von Gartenmetall® ist die Ausbildung einer optisch ansprechenden Edelrostoptik innerhalb von 24 Stunden möglich. Der Start der Ausbildung der korrosionshemmenden Sperrschicht wird beschleunigt.



- ✓ Genial einfach und richtig dosiert – kein Überdosieren
- ✓ Kann nicht auslaufen
- ✓ Einfach in der Anwendung
- ✓ Das Original, nur bei Gartenmetall®



Verarbeitungszustand ab Werk
Blank - metallgrau



24 Stunden nach Behandlung mit
SUPER-ROST



Edelrostoptik > 24 Stunden

BEISPIEL

SUPER-ROST-PAD

Zur Ausbildung einer Edelrostoptik innerhalb von 24 Stunden. Ein Pad reicht für ein Objekt mit bis zu 2 m². Anwendungshinweise unbedingt beachten. Hinweis: Die SUPER-ROST-PADS sind nicht zur Lagerung geeignet. Mindesthaltbarkeitsdatum beachten!

OPTIONEN

Menge	SUPER-ROST-PAD Art. No.
SUPER-ROST-PAD, 2 Stück pro Packung	64 00 31
SUPER-ROST-PAD, 5 Packungen à 2 Stück pro Packung	64 00 33



Kaum zu glauben, aber wahrnehmbar: Der Prozess bei der Ausbildung der Patina ist nicht nur feuchtigkeits- sondern auch temperatur- und lichtsensibel! Je wärmer und je heller die Umgebung bei der Ausbildung der Patina ist, desto heller wird die Edelrost-Patina! Cortenstahl aus der gleichen Fertigungscharge entwickelt je nach Umweltbedingungen bei der Berostung in den ersten drei Jahren unterschiedliche Oberflächenfarben. Falls Sie eine definierte und gleichmäßige Farbe und Oberfläche möchten, entscheiden Sie sich bitte für die Objekte mit einer Farbbeschichtung in Rostbraun. Wir beraten Sie hierzu gerne. (Bildnachweis: Lager GARTENMETALL®).

QR-Code zum Video
BEROSTEN VON CORTENSTAHL



SUPER ROST

24H-ROSTVERFAHREN FÜR CORTENSTAHL



SICHERHEITS- HINWEISE

- Hautkontakt vermeiden. Gummihandschuhe tragen.
- Nicht verschlucken. Wenn das Produkt verschluckt worden ist, Arzt aufsuchen.
- Augenkontakt vermeiden. Falls das Produkt in die Augen gelangt, diese gründlich mit Wasser ausspülen.
- Nach Gebrauch Hände waschen.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



gartenmetall®

In der Au 14
72622 Nürtingen
Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0
Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50
www.gartenmetall.de
info@gartenmetall.de
